

FONDIPOL ECUADOR TIX

Описание продукта	Грунт полиуретановый прозрачный двухкомпонентный на основе растворителя
Свойства	Высокая тиксотропность Быстрое отверждение Быстрое и легкое ручное и машинное шлифование
Рекомендованное использование	Продукт предназначен для изделий из шпона и различных пород древесины

Технические характеристики

	Стандарт	Значение
Твердые вещества в Весе (%)	UNE EN ISO 3251	37% ± 2
Вязкость (Кубок Форда 6)	UNE EN ISO 2431	90 ± 5 с.
Плотность (кг/л)	UNE EN ISO 2811-1	0.965+/-0.020

Характеристики Смеси

Катализатор		CATALIZADOR N.312 / N.275
Пропорция Смеси (% по объему)		50%
Твердые вещества Смесь (%)	UNE EN ISO 3251	32% ± 2
Вязкость Смеси (Кубок Форда 4)	UNE EN ISO 2431	25 ± 5
Срок годности Смеси	UNE EN ISO 9514	до 4 часов при 20°C

Характеристики

Система применения	Распылитель краски и airless
Рекомендованная толщина слоя	150-180 гр/м ²
Количество слоев	1-2
Сухой на ощупь	25 - 40 минут (в зависимости от толщины и температуры)
Поверхностное шлифование	через 4 - 5 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий
Шлифование	через 16 - 24 часов, в зависимости от нанесенной толщины и погодных условий

Рекомендации

Если вы желаете закрыть поры древесины, сначала следует отшлифовать первый грунтовочный слой, перед тем как приступить ко второму нанесению

Если при нанесении повышается вязкость, ее можно уменьшить с помощью DILUYENTE D/D 907

Если температура окружающей среды высокая, использовать для разведения DILUYENTE RETARDANTE D-61

Примечания

Тщательно перемешать содержимое упаковки перед использованием.

Применять при хорошем вентилировании воздуха.

Не хранить в открытой или начатой таре.

Токсикологические правила содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Хранить в недоступном для детей месте.

Настоящий документ подготовлен исключительно для иллюстративных целей и не может заменить экспертные рекомендации. Предоставленная информация основана на текущих знаниях и полученном опыте компании, но ни в коем случае не является гарантией со стороны компании. По этим причинам руководство компании не может взять на себя ответственность за любые нежелательные последствия, возникшие при использовании данного

FONDIPOL ECUADOR TIX

Страница 1 / 2